시 험 성 적 서

제 품 명 입상활성탄소

제 출 일 2016년 2 월 12일
시험방법 KS. M 1802
보고번호

제 품 및 중 량		#4-8	#8-12	
분 석 항 목	규 격 한 계	-M/T	-M/T	-M/T
입 도(%)	MAX.90	97	98	
요오드가(mg/g)	MIN.900	900	950	
MB탈색력(mℓ/g)	MIN.150	170	190	
건조감량(%)	MAX.5	3.5	3.7	
P H	4~11	10	9	

※ 기입되지 않은 사항은 없거나 시험하지 않았습니다.
※ 시험의 정확도는 사용하는 방법과 제품의 민감도에 따라 달라집니다.
※ 상기시험은 - M/T에 대한 결과치 입니다.

위 기재 사항이 틀림없음을 증명합니다.

ACTIVATED CARBON 전문생산업체
㈜자 연 과 학 산 업 (주) 실 험 실