

# 試 驗 成 績 書

L O T.番 號	1 8 0 8 2 2	製 造 日 字	2018.08.21.
品 名	소 석 회	分 析 日 字	2018.08.21.
納品 業體名		試 驗 方 法	KSL - 9004
用 途	공 업 용		
成 分	管 理 基 準	試 驗 結 果	備 考
CaO	70.00 % 이상	71.18 %	
Ca(OH) <sub>2</sub>	-		
SiO <sub>2</sub>	2.00 % 이하	1.44 %	
MgO	3.00 % 이하	2.27 %	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.00 % 이하	0.32 %	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.00 % 이하	0.39 %	
S	-		
lg - LOSS	-		
SIZE 및 MESH	200MESH 95 % 이상	96.20 %	

株 式 會 社 忠 武 化 學

品質管理室長 金 江 洙 (印)

