

제 품 검 사 성 적 서

2017년 8월 4일

주 식 회 사 삼 리 과
품 질 관 리



규격번호	KS L 9001		품명	도자기형제용석고		검사원		김성현			
	허기번호	제 3802호		검사일자	2017년 7월 16일						
LOT NO.	종별	혼수량 (%)	응결시간(분:초)			응결평창 (%: 2Hrs)	분말도전량(%)	기포지수	pH		
			시발	표감	종결						
1707101	SP-A	75.0	05:00	10:40	16:30	27:00	0.09	14S	420	A	7.05
1707161	SP-A	75.0	04:50	10:50	16:20	27:00	0.09	0.03	0.0	A	7.05
진공교반시험											
LOT NO.	품명	사용혼수량	교반시간								
1707101	SP-A	75.0	03:00	03:00							
1707161	SP-A	75.0	02:50	02:50							

적요

1. 위 시험은 KS L 9002(도자기형제용석고 시험방법)에 의해 시험한 것임.
2. 진공교반시험은 석고 투입후 2분간 정지후 교반기 회전수(RPM) 330에서 시험한 것임.
3. 진공교반시험은 교반기 및 시료의 양에 따라 차이가 있을 수 있음.