

# 제 품 검 사 성 적 서

2018년 5월 16일

— 품 질 관 리 과



규격번호		KS L 9001		품명		도자기형재용석고				검사원		김성현		
허가번호		제 3802 호		검사일자		2018년 4월 20일								
LOT NO.	종별	혼수량 (%)	시험조건		응결시간(분 : 초)				습인장강도 (kg/cm <sup>2</sup> , 2Hrs)	응결팽창 (% , 2Hrs)	분말도 잔량(%)		기포지수	pH
			실온	수온	유입	시발	포결	종결			149	420		
180420	SP-B	75.0	20	20	05:30	10:30	13:00	27:00	13.1	0.09	0.1	0.0	A	7.05
진공교반시험 LOT NO.    품명    사용혼수량    교반시간 180420    SP-B    75.0    03:30					적요 1. 위 시험은 KS L 9002(도자기형재용석고 시험방법)에 의해 시험한 것임. 2. 진공교반시험은 석고 투입후 2분간 정지후 교반기 회전수(RPM) 330에서 시험한 것임. 3. 진공교반시험은 교반기 및 시료의 양에 따라 차이가 있을 수 있음.									